

TEMPERATURE AND SOAKING TIME CAUSE COLOR CHANGES OF FLEXIBLE DENTURE

by Tri Purnami Dewi

Submission date: 10-Jun-2023 07:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 2112824600

File name: TEMPERATURE_AND_SOAKING_TIME.pdf (449.91K)

Word count: 2298

Character count: 12979

TEMPERATURE AND SOAKING TIME CAUSE COLOR CHANGES OF FLEXIBLE DENTURE

Tri Purnami Dewi R, Dewi Farida Nurlitasari, I G A Pt Asri Septyanti
Faculty of Dentistry, Mahasaraswati Denpasar University
email: dewi_tripd@gmail.com

ABSTRACT

Flexible denture is a removable partial denture made of flexible material and can adapt well to the oral tissues. Color stability is one of the basic properties of denture that is needed in achieving good aesthetics. Intrinsic and extrinsic factors can affect the basic denture's color changes. Extrinsic factors can be stain due to the absorption of pigments of dyes from exogenous sources such as denture cleansing solutions, food and beverages, length of use of materials either due to physical or chemical conditions, such as temperature changes. Intrinsic factors include chemical changes in the material itself, among others, due to the imperfect polymerization process, material pollution in the process of making the material or its processing, due to the chemical reaction within the material itself and various processing techniques resulting in the occurrence of porosity on the surface of the material to facilitate the accumulation of dirt. This study aims to observe the color change of the flexible denture base made of nylontermostic. The sample of this study used 30 flexible denture base plates measuring 10 mm x 10 mm x 2 mm, soaked at different temperatures of 40 ° C, 50 ° C and 60 ° C for 1 minute, 3 minutes and 5 minutes in each group. The media used is waterbath as a temperature control and then processed using Adobe Photoshop with CIELab method. The results showed significant color changes in the 37 ° C temperature control group with temperatures of 40 ° C, 50 ° C and 60 ° C ($p < 0.05$). Medium between 40 ° C, 50 ° C and 60 ° C has no significant difference ($p > 0.05$). The conclusion is that the higher of the temperature and the duration of soaking time have a significant effect on the color change of flexible denture.

Keywords: *temperature, soaking time, discoloration, flexible denture base*

PENDAHULUAN

Kehilangan gigi sering ditemukan di masyarakat akibat kecelakaan, penyakit atau proses penuaan secara alami, sehingga menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis maupun fungsional rongga mulut. Pemakaian gigitiran dapat membantu memulihkan fungsi fonetik atau bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik atau kecantikan, dan melindungi jaringan mulut yang masih ada. Gigitiran harus dibuat mirip dengan gigi asli yang masih ada sehingga tidak terlihat perubahan yang nyata pada penampilan wajah pasien.

Wurungian (2010) menyebutkan bahwa gigitiran sebagian lepasan dapat dibedakan menurut bahan basis gigitirannya yaitu gigitiran kerangka logam dan gigitiran akrilik.¹ Penggunaan gigitiran kerangka logam sering dikeluhkan oleh pasien karena kontruksi cengkramnya yang tidak estetik dan kaku yang menyebabkan iritasi jaringan, memiliki insiden patah yang lebih tinggi dan memiliki dukungan logam dan clasps yang buruk. Resin akrilik dikenal dengan nama *polymethylmetacrylate* atau PMMA, juga memiliki kekurangan antara lain polimerisasi PMMA menghasilkan porositas yang tinggi, absorpsi air yang tinggi, perubahan volume dan sisa monomer.¹


Perkembangan gigitiran sebagian lepasan dengan bahan nilon termoplastik yang dikenal dengan gigitiran fleksibel atau *Flexi Denture* merupakan

alternatif untuk mengatasi keluhan pada gigitiran kerangka logam dan akrilik. Menurut Anusavice (2004) bahan gigitiran fleksibel bebas logam dan bebas dari sisa monomer yang umumnya menjadi penyebab reaksi alergi, bersifat translusen, cukup kuat, lebih ringan dan memiliki biokompatibilitas yang dapat diterima jaringan mulut.² Warna dan bentuknya mampu menyerupai penampakan alami dari jaringan gingiva. Valplast® merupakan salah satu produk bahan gigitiran fleksibel dengan fleksibilitas dan stabilitas yang sempurna apabila dibuat dengan ketebalan yang tepat.²

Stabilitas warna adalah kemampuan lapisan permukaan atau zat warna untuk menolak degradasi karena kontak lingkungan. Perubahan warna pada basis gigitiran fleksibel disebabkan oleh beberapa faktor seperti saliva, suhu pada rongga mulut, pola makan, air minuman yang berwarna, tekstur permukaan dan porositas dari material basis gigitiran, lama penggunaan gigitiran, dan ketahanan gigitiran. Menurut McCabe dan Walls (2008), rata-rata suhu rongga mulut seseorang berkisar antara 32°C-37°C akan tetapi pada kenyataannya seseorang justru sering mengonsumsi minuman panas dengan suhu lebih dari rata-rata suhu rongga mulut. Besarnya suhu dan frekuensi seseorang mengonsumsi minuman panas pada kondisi tertentu kemungkinan akan berpengaruh pada perubahan warna basis gigitiran fleksibel.³

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan 30 plat basis gigitiran fleksibel berukuran 10mm x 10mm x 2mm, terdiri dari 10 kelompok dengan 3 buah plat per kelompok. Kelompok 1, 2, 3 direndam dalam suhu 40°C, kelompok 4, 5, 6 direndam dalam suhu 50°C dan kelompok 7, 8, 9 direndam dalam suhu 60°C, dengan lama perendaman setiap kelompok 1, 3 dan 5 menit diatur menggunakan stopwatch, kelompok kontrol direndam dalam suhu rongga mulut yaitu 37°C. Perendaman plat untuk tiap kelompok dilakukan 2 kali sehari selama 14 hari berturut-turut, dilakukan dalam waterbath sebagai pengatur suhu. Plat basis gigitiran fleksibel diamati perubahan warnanya setelah mencapai batas waktu perendaman yang telah ditentukan. Plat basis gigitiran fleksibel dikeluarkan dari waterbath, selanjutnya ditempatkan pada alat pencahayaan objek untuk dilakukan pengambilan gambar dengan kamera digital. Data berupa gambar selanjutnya dimasukkan ke dalam *Adobe Photoshop* dengan metode CIELab. Sudut pencahayaan diatur sebesar 45° agar pencahayaan yang dihasilkan lebih maksimal. Pengambilan gambar awal dilakukan sebelum plat direndam dalam waterbath akan membuat data lebih akurat dan gambar ini akan menjadi acuan bagi pengolahan data gambar-gambar selanjutnya.




Gambar 1. Diagram alur penelitian


23

Pengukuran perubahan warna dilakukan dengan menggunakan kamera dan diukur menggunakan program *Adobe Photoshop*²⁰ untuk menentukan nilai L^* , a^* , dan b^* menggunakan sistem CIELab. Nilai L^* merupakan koordinat yang mempresentasikan cahaya suatu objek

yang diukur dari skala 0-100, dimana 0 mempresentasikan warna hitam dan 100 mempresentasikan warna putih. Nilai a^* merupakan koordinat yang mempresentasikan posisi warna objek pada skala hijau murni dan merah murni, dimana skala -120 mempresentasikan warna hijau murni dan skala +120 mempresentasikan warna merah murni. Nilai b^* merupakan koordinat yang mempresentasikan posisi warna objek pada skala biru murni dan kuning murni, dimana -120 mempresentasikan warna biru murni dan +120 mempresentasikan warna kuning murni.



Gambar 2. CIELAB Color Model.⁴




Gambar 3. Diagram Kromatisasi CIE.⁴

HASIL DAN DISKUSI 22

Hasil uji statistik menggunakan One Way Anova diperoleh nilai sig 0.000 ($p < 0.05$), menunjukkan bahwa suhu 40°C, 50°C dan 60°C memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan stabilitas warna basis gigi

tiruan fleksibel. Selanjutnya dilakukan uji LSD (Least Significant Difference) untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara tiap kelompok perlakuan. Hasil uji LSD menunjukkan adanya perbedaan perubahan nilai warna yang signifikan antara kelompok suhu kontrol 37°C dengan suhu 40°C, suhu 50°C dan suhu 60°C ($p < 0.05$). Sedangkan antara suhu 40°C, suhu 50°C dan suhu 60°C tidak mempunyai perbedaan yang signifikan ($p > 0.05$).

Hasil uji LSD menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap perubahan nilai warna pada kelompok suhu 40°C antara kelompok lama perendaman 1 menit dan 3 menit dengan nilai sig 0.000 $p < 0.05$, kelompok 1 menit dan 5 menit dengan nilai sig 0.050 $p < 0.05$, serta kelompok 3 menit dan 5 menit dengan nilai sig 0.000 $p < 0.05$. Perbedaan yang signifikan terhadap perubahan nilai warna juga terdapat pada kelompok suhu 50°C antara kelompok lama perendaman 1 menit dan 3 menit dengan nilai sig 0.000 $p < 0.05$, kelompok 1 menit dan 5 menit dengan nilai sig 0.000 $p < 0.05$, serta kelompok 3 menit dan 5 menit dengan nilai sig 0.000 $p < 0.05$. Demikian pula terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perubahan nilai warna pada kelompok suhu 60°C antara kelompok lama perendaman 1 menit dan 3 menit dengan nilai sig 0.000 $p < 0.05$, kelompok 1 menit dan 5 menit dengan nilai sig 0.000 $p < 0.05$, serta kelompok 3 menit dan 5 menit dengan nilai sig 0.000 $p < 0.05$.



Gambar 5. Hasil CIELab

Hasil40 -LSD

(I) Waktu	(J) Waktu	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1 Menit	3 Menit	-.20000*	.00000	.000	-.2000	-.2000
	5 Menit	-.43000*	.00000	.000	-.43000	-.43000
3 Menit	1 Menit	.20000*	.00000	.000	.2000	.2000
	5 Menit	-.41000*	.00000	.000	-.41000	-.41000
5 Menit	1 Menit	4.30000*	.00000	.000	4.3000	4.3000
	3 Menit	4.10000*	.00000	.000	4.1000	4.1000

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Hasil LSD

(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
37.00	40.00	21.10000*	1.23227	.000	18.5984	23.6016
	50.00	21.06667*	1.23227	.000	18.5650	23.5683
	60.00	19.83333*	1.23227	.000	17.3317	22.3350
40.00	37.00	-21.10000*	1.23227	.000	-23.6016	-18.5984
	50.00	-.03333	.77936	.966	-1.6155	1.5488
	60.00	-1.26667	.77936	.113	-2.8488	.3155
50.00	37.00	-21.06667*	1.23227	.000	-23.5683	-18.5650
	40.00	.03333	.77936	.966	-1.5488	1.6155
	60.00	-1.23333	.77936	.123	-2.8155	.3488
60.00	37.00	-19.83333*	1.23227	.000	-22.3350	-17.3317
	40.00	1.26667	.77936	.113	-.3155	2.8488
	50.00	1.23333	.77936	.123	-.3488	2.8155

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Nilon termoplastik merupakan basis gigi tiruan yang memiliki derajat fleksibilitas dan stabilitas yang sangat baik, tidak mudah patah, sehingga dapat dibentuk setipis mungkin, sehingga dapat beradaptasi baik dengan daerah gerong, biokompatibel, miring, resisten terhadap panas, bebas monomer sisa, dan hipoalergenik.⁵ Kekurangan bahan ini antara lain tendensi nilon untuk berubah warna pada suhu yang tinggi di atas rata-rata suhu rongga mulut, penyerapan air yang besar dan kekasaran permukaan meningkat setelah digunakan beberapa minggu. Penelitian Goiato (2010) menunjukkan nilai perubahan warna yang tertinggi secara signifikan pada bahan nilon termoplastik (Valplast®) dibandingkan resin akrilik heat-cured.⁶

Diskolorisasi basis gigitiruan fleksibel disebabkan oleh dua faktor yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah perubahan kimia pada bahan itu sendiri yaitu proses polimerisasi yang tidak sempurna, pencemaran bahan pada waktu proses pembuatan bahan atau pengolahannya, akibat reaksi kimia di dalam bahan itu sendiri dan berbagai teknik pengolahan yang mengakibatkan terjadinya porositas pada permukaannya sehingga memudahkan penumpukan kotoran.⁶

Faktor ekstrinsik yaitu stain akibat absorpsi pigmen zat-zat pewarna dari sumber eksogen seperti larutan pembersih gigitiruan, makanan dan minuman berwarna, usia pemakaian bahan material baik karena kondisi fisika maupun kimia, dan perubahan suhu. Penyerapan suhu pada suatu bahan sebaiknya dipertahankan serendah mungkin karena suhu yang tinggi akan mempengaruhi stabilitas warna bahan tersebut.⁶ Nilon relatif tidak dipengaruhi oleh waktu simpan yang lama pada suhu kamar. Tetapi pada suhu yang lebih tinggi akan teroksidasi menjadi berwarna kuning dan rapuh dan mudah dipatahkan.⁵ Faktor ekstrinsik juga disebabkan penyerapan air melalui proses absorpsi dan adsorpsi yang dapat menyebabkan terjadinya staining dari resin

disebabkan pigmen yang terdapat di rongga mulut sehingga terjadi perubahan warna dari resin tersebut. Adsorpsi adalah besarnya air yang terserap pada permukaan basis gigitiruan sedangkan absorpsi adalah penyerapan air ke bagian dalam basis gigitiruan.⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh suhu dengan lama perendaman terhadap perubahan warna basis gigi tiruan fleksibel ($p < 0,05$). Pengaruh tersebut berupa kenaikan nilai rata-rata perubahan warna yang berbeda pada tiap kelompok perendaman. Hal ini terjadi karena adanya ikatan NH pada gugus hidroksi pada H₂O sehingga banyak molekul air yang mengandung zat warna akan terikat pada nilon. Perubahan warna yang terjadi pada penelitian⁴ menggambarkan terjadinya akumulasi penempelan zat warna pada permukaan suatu bahan dan perlekatan partikel yang masuk ke bagian nilon termoplastik sehingga warna menjadi gelap. Nilon termoplastik dalam proses pembuatannya sudah dikemas dengan penambahan *reinforced* untuk mengurangi penyerapan air, akan tetapi *fiber* atau serat yang ada dalam nilon itu sendiri masih mempunyai kemampuan menyerap air. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan¹⁴ perubahan warna pada nilon termoplastik.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan perubahan warna gigi tiruan fleksibel pada suhu kelompok kontrol maupun¹² suhu kelompok perlakuan. Perubahan warna dapat terjadi melalui proses difusi, koefisien difusi dipengaruhi oleh suhu, semakin tinggi suhu maka koefisien difusi juga semakin meningkat sehingga menyebabkan perubahan warna semakin besar.⁸

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu dan lama perendaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan warna basis gigi tiruan fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wurugian I. 2010. *Aplikasi dan desain valplast pada gigitiruan sebagian lepas*. vol 8, no.63. JITEKGI, Jakarta.
2. Anusavice KJ. 2004. *Phillip: Buku Ajar Ilmu Bahan Kedokteran Gigi* (10th ed.). Jakarta: EGC hal:197-249.
3. McCabe JF, Walls AWG. 2008. *Applied dental materials*, Ed ke-9, Blackwell Munsgaard. London
- Assuncao, Barao, Tabata, dkk. 2009. *Comparison between complete denture and implant-retained overdenture: effect of different mucosa thickness and resiliency on stress distribution*, *Gerodontology*, Vol.26, No.4.
4. Pratomo. 2011. *Warna-Color: Colorimetry Part I-Part II*. Makassar. Available from: <http://pengantarwarna.blogspot.com/favicon.ico>
5. Prashanti E, dkk. 2011. *Flexible Dentures : a flexible option to treat edentulous patients*. Journal of Nepal Dental Association. Available from [www.scribd.com/Flexible dentures A fl-exible option to treat edentulous](http://www.scribd.com/Flexible-dentures-A-flexible-option-to-treat-edentulous)
6. Goiato. 2010. *Department of Dental Materials and Prosthodontics, Araçatuba Dental*, Volume 21(4), hal:1270-1273.
7. Ulynnuha M, Yunisa F. 2012. *Pengaruh lama perendaman nilon termoplastik dalam minuman kopi*.
8. Craig RG, Powers JM. 2002. *Restorative dental materials*. 651-9, St.Louis: Mosby.

TEMPERATURE AND SOAKING TIME CAUSE COLOR CHANGES OF FLEXIBLE DENTURE

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Seilla Arummaysha Salsabilla, Aditya Priyatama, Selly Astriana. "Komitmen Organisasi pada Pemain Wayang Orang yang Berstatus Aparatur Sipil Negara", PHILANTHROPY: Journal of Psychology, 2018 Publication	2%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	talenta.usu.ac.id Internet Source	2%
4	fkg.ulm.ac.id Internet Source	1%
5	enamelo-zefry.blogspot.com Internet Source	1%
6	www.jim.unsyiah.ac.id Internet Source	1%
7	repository.usd.ac.id Internet Source	1%

8	ir.lib.uth.gr Internet Source	1 %
9	idoc.pub Internet Source	1 %
10	erepo.unud.ac.id Internet Source	1 %
11	www.faqs.org Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
13	repository.umi.ac.id Internet Source	1 %
14	journal.ugm.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
16	unmas-library.ac.id Internet Source	1 %
17	123dok.com Internet Source	1 %
18	docobook.com Internet Source	1 %
19	fk.uns.ac.id Internet Source	1 %

20 Jean Muzembo Ndundu, Aliocha Nkodila, Laurentine Mayengo Bukambu, Jean-Marie Luviluka Diakono, Louison Tungulu Kota. "Prévalence et facteurs de risque associés à la lombalgie chronique parmi les salariés d'une entreprise de transport à Kinshasa", Kinésithérapie, la Revue, 2021
Publication 1 %

21 mdpi-res.com Internet Source 1 %

22 repository.umnaw.ac.id Internet Source 1 %

23 Chusnul Chotimah, Rachmi Bachtiar, Muhammad Jayadi Abdi, Andi Tenri Biba, Maqhfirah Amiruddin. "Perbedaan Pengolesan Edible Coating Terhadap Ketahanan Warna Plat Akrilik Heat Cured Direndam Kopi Robusta", Sinnun Maxillofacial Journal, 2021
Publication 1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On